

Papiers-filtres qualitatif,
disques à plat, usage polyvalent



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres

grade	ST61
vitesse	rapide
poids	73 g/m ²
résistance	1,95 kg/cm ²
épaisseur papier	0,16 mm
temps de filtration	88 s
porosité	5 à 13 µm
Ø 42,5 mm	FL1380
Ø 45 mm	FL1381
Ø 47 mm	FL1382
Ø 50 mm	FL1383
Ø 55 mm	FL1384
Ø 70 mm	FL1385
Ø 85 mm	FL1386
Ø 90 mm	FL1387
Ø 100 mm	FL1388
Ø 110 mm	FL1389
Ø 125 mm	FL1390
Ø 130 mm	FL1391
Ø 150 mm	FL1392
Ø 185 mm	FL1393
Ø 190 mm	FL1394
Ø 210 mm	FL1395
Ø 240 mm	FL1396
Ø 270 mm	FL1397
Ø 320 mm	FL1398
Ø 400 mm	FL1399
Ø 500 mm	FL1400
Ø 1200 mm	FL1401

Papiers-filtres qualitatif,
plissés, usage polyvalent



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres

grade	ST61
vitesse	rapide
poids	73 g/m ²
résistance	1,95 kg/cm ²
épaisseur papier	0,16 mm
temps de filtration	88 s
porosité	5 à 13 µm
Ø 70 mm	FL1450
Ø 100 mm	FL1451
Ø 110 mm	FL1452
Ø 130 mm	FL1453
Ø 150 mm	FL1454
Ø 190 mm	FL1455
Ø 250 mm	FL1456
Ø 270 mm	FL1457
Ø 330 mm	FL1458
Ø 400 mm	FL1459
Ø 450 mm	FL1460
Ø 500 mm	FL1461